

VeMura Kalkfarbe

Die VeMura Kalkfarbe ist die perfekte Wahl für stilvolle, ökologische und nachhaltige Innenwandbeschichtungen. Basierend auf traditionellem Sumpfkalk, verbindet sie natürliche Eigenschaften mit modernem Design. Ihre hoch diffusionsoffene, atmungsaktive und geruchsabsorbierende Formel sorgt für ein gesundes Raumklima und reguliert die Luftfeuchtigkeit auf natürliche Weise. Mit ihrer einzigartigen Optik verwandelt VeMura Kalkfarbe Ihre Wände in zeitlose Kunstwerke, die ein behagliches Wohlfühlgefühl schaffen – perfekt für Wohnzimmer, Schlafzimmer, aber auch für Räume mit größeren Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen wie Küchen, Bäder, Keller oder Waschküchen.

Ergiebigkeit

Verbrauch abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds (+/- 20%)

o VM Kalkfarbe S (K1 + KA = 1,95 kg)	:	ca. 10 m²/kg pro Anstrich
o VM Kalkfarbe M (K1 + KA = 5,5 kg)	:	ca. 28 m²/kg pro Anstrich
o VM Kalkfarbe L (K1 + KA = 9,75 kg)	:	ca. 49 m²/kg pro Anstrich

Eigenschaften im Detail

- Anwendbarkeit: Im Innenbereich für Wand und Decke
- Zusammensetzung: Recyclingrohstoffe, Steinmehle, Wasser, Weißkalkhydrat, Kaliumsilikat, Stärke, Additive
- Farbe: Bianco Latte, Lino Natura und individuelle Farbtöne durch Abtönkonzentrat
- Technik: Kalk-Streichbürste, Profi-Fassadenbürste, Malerdquast, Schwamm
- Oberfläche: Matt, seidenmatt, strukturiert
- Trocknungszeit: ca. 24 Stunden pro Anstrich (je nach Umgebungsbedingungen)
- Korngröße: ca. 0,3 mm
- Eigenschaften: antiseptisch, schimmelpilzhemmend
- Wasseraufnahme: Mittel
- Wasserdampfdurchlässigkeit: Hoch
- pH-Wert: 12,5 (alkalisch)
- Diffusionswiderstand: Gering
- Wärmeleitfähigkeit: 0,3–0,5 W/(m·K) - (tabellarischer Wert)
- Dicke der Farbschicht: 0,3 mm
- Dichte: ca. 1,25 g/cm³
- Milieu: frei von schädlichen Chemikalien
- Frostfestigkeit: mittlere Frostbeständigkeit
- Entzündbarkeit: Klasse A1 - nicht entzündbar
- Vorsicht ist geboten mit: Säuren, Kalkentfernern, Chlor, Essig und überschüssigen Fetten
- Lagerung: Bei frostfreier und luftdicht verschlossener Lagerung ist das Produkt zwei Jahre haltbar.
- Entsorgung: Unverarbeiteter oder festgewordener Kalkfarbe kann in der Regel über den Restmüll entsorgt werden. Beachten Sie die örtlichen Abfallvorschriften.
- Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung, Sicherheitsblatt oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Gesund:	Schimmelhemmend, geruchsbindend, für Allergiker geeignet
Nachhaltig:	Hergestellt aus recycelten Materialien, emissionsarm
Ästhetisch:	Individuelle Farbgestaltung, natürliche Optik
Langlebig:	Robust und pflegeleicht
Atmungsaktiv:	Reguliert die Luftfeuchtigkeit optimal
Vielseitig:	für Innenräume aller Art geeignet

Hinweise zur Vorbereitung

Vorbereitung:	Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
Vorhandene Farben:	Alte Latex-, Öl- und Lackfarben müssen vor dem Auftragen von VeMura Produkten vollständig entfernt werden. Alternativ können Sie sie mit einem speziellen Laugenmittel anlösen und anschließend mit einem VM Grundputz vorbehandeln.
Saugfähige Untergründe:	Um einen gleichmäßigen Auftrag zu gewährleisten und den Verbrauch zu reduzieren, empfehlen wir saugende Untergründe wie Putz oder Gipskartonplatten vorab mit unserer VM Grundierung zu behandeln.

Anwendung

Untergründe:	Unsere Kalkfarbe kann auf allen natürlichen Untergründen wie Holz, Stein oder Putz angewendet werden. Bitte beachten Sie, dass wir die Haftung auf Tapeten nicht garantieren können.
Auftrag:	Tragen Sie das Produkt, je nach gewünschtem Ergebnis und der Beschaffenheit Ihrer Oberfläche, in mehreren dünnen Schichten auf. Verwenden Sie dazu einen Pinsel, einen Spachtel oder ein Spritzgerät. Für ein gleichmäßiges Ergebnis empfehlen wir, jede Schicht leicht antrocknen zu lassen, bevor Sie die nächste auftragen.
Werkzeuge:	Für ein perfektes Ergebnis empfehlen wir die Verwendung von Werkzeugen, die speziell für alkalische Produkte geeignet sind. Verwenden Sie breite Borstenpinsel aus einer Mischung von Natur- und Kunstborsten. Diese garantieren eine gleichmäßige Verteilung und ein schönes Oberflächenfinish.

Farbgestaltung

Farbpalette:	Gestalten Sie Ihre Räume ganz individuell mit unserer vielfältigen Farbpalette. Unsere VM Abtönkonzentrate sind mit allen VeMura Produkten kompatibel und ermöglicht unzählige Farbvariationen. Lassen Sie sich von uns eine ganz persönliche Farbe mischen. Kontaktieren Sie uns gerne für eine individuelle Beratung.
Lasurtechniken:	Für eine lebendige und individuelle Optik.
Farbmischungen:	Mischen Sie Ihre Wunschfarbe ganz einfach selbst! Unsere VM Abtönkonzentrate sind untereinander mischbar und ermöglichen unzählige Farbvariationen. Testen Sie Ihre Wunschfarbe zuerst in einer kleinen Menge, bevor Sie größere Mengen anrühren.

Pflege und Reinigung

Reinigung:	Regelmäßiges Abstauben mit einem weichen Tuch reicht in der Regel aus.
Fleckenentfernung:	Leicht verschmutzte Stellen können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir einen erneuten Anstrich.

Welche Fehler sollte ich bei Kalkfarbe vermeiden?

Unzureichende Reinigung:	Alte Anstriche, Staub oder lose Teile können die Haftung der Kalkfarbe beeinträchtigen. Reinigen Sie den Untergrund gründlich.
Zu starke Saugfähigkeit:	Stark saugende Untergründe wie unbehandelter Putz sollten vor dem Auftragen der Kalkfarbe mit einer Grundierung vorbehandelt werden.
Nicht tragfähiger Untergrund:	Lose Putzteile oder rissige Stellen müssen repariert werden, bevor Sie mit der Kalkfarbe beginnen.

